

© NICOLE SEISER, MARCUS AUER

DESIGNPLATTE
3-Schichtig

PIZ BUIN
GEHACKT & GEBÜRSTET

HEIMISCHE LÄRCHE
GEDÄMPFT

LÄNGEN (m): auf Anfrage

Abmessungen (mm)		Verpackung (Stück)
STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Qualität	• Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite • Riss- und Fugenfrei • gesunde, festverwachsene Äste erlaubt • ausfüllen/ausbessern von Astausrissen und Rissen zulässig • Leichter Buchs erlaubt • 10% der Platte dürfen gestoppelt und ausgebessert sein • Verfärbung und Pilzbefall nicht zulässig • Keine Astanhäufung
Decklage	Lärche gedämpft | Stärke 8,1 mm
Mittellagen	Lärche natur | Stärke 6,8 mm
Rücklage	Lärche gedämpft | Stärke 8,1 mm | Nicht-Sicht (geschlossen)
Decklamellenbreite	variabel / nach Verfügbarkeit
Feuchtigkeit	kd 8% +/- 2 | ab Werk
Emmisionsklasse	E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986 Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm
Verleimung	Melamin - Harnstoff System Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung)
Gewicht	ca. 600 kg/m³, ca. 13,8 kg/m²
Verwendung	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
Info	Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: • Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz. • Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten. • Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug. • Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen. • Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler.