

PIZ NAIR

GEBÜRSTET

PIZ NAIR

HEIMISCHE LÄRCHE
THERMISCH BEHANDELT BEI 212°
GEBÜRSTET



DESIGNPLATTE

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 3,96

ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)
STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE
19	2030	25

QUALITÄT

- Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite
- Riss- und Fugenfrei
- gesunde, festverwachsene Äste erlaubt
- ausfüllen/ausbessern von Astarissen und Rissen zulässig
- Leichter Buchs erlaubt
- 10% der Platte dürfen gestoppelt und ausgebessert sein
- Verfärbung und Pilzbefall nicht zulässig
- Keine Astanhäufung

DECKLAGE

Lärche Thermo | Stärke 5,0 mm

MITTELAGEN

Lärche natur | Stärke 10,0 mm

RÜCKLAGE

Lärche Thermo | Stärke 5,0 mm | Nicht-Sicht (geschlossen)

DECKLAMELLENBREITE

variabel / nach Verfügbarkeit

FEUCHTIGKEIT

kd 8% +/- 2 | ab Werk

EMISSIONSKLASSE

E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986

Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm

VERLEIMUNG

Melamin - Harnstoff System

Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung)

GEWICHT

ca. 600 kg/m³ | ca. 12,0 kg/m²

VERWENDUNG

Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4

INFO

Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten:

- Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz
- Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten
- Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.
- Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.
- Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler