

The background of the entire image is a close-up, high-resolution photograph of a wooden surface. It shows horizontal wood grain with various knots, including some prominent circular ones, and subtle variations in the brown color palette. The texture is natural and organic.

GRAN PARADISO 212°

GEBÜRSTET

GRAN PARADISO 212°

NORDISCHE FICHTE
THERMISCH BEHANDELT BEI 212°
GEBÜRSTET



ALPINE WANDPANEELE

PROFILBRETT

LÄNGEN (M): 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 *

ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
	Federmaß	Deckmaß		
19	145	137	280	5
19	168	160	210	5
19	193	185	210	5
19	218	210	175	5

PROFIL	C 01 (keine Entlastungsschnitte)
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
GEWICHT	420 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	gebürstet
HOBELUNG	linke Seite
VERWENDUNG	Innen- und Außenbereich
MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 212°
GUTACHTEN	Formaldehydwert laut ÖNORM M 6219-1

VORTEIL:

Vierseitige Profilierung ermöglicht eine schnelle Montage mit geringem Verschnitt.

STAND FRÜHLING 2023

*nach Verfügbarkeit, Andere Dimensionen sowie Rohware sind auf Anfrage möglich.



MAREINER

DESIGNPLATTE

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 4,96

ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)
STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE
20	2000	25

QUALITÄT	• Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite • Riss- und Fugenfrei • gesunde, festverwachsene Äste erlaubt • ausfüllen/ausbessern von Astausrissen und Rissen zulässig • Leichter Buchs erlaubt • 10% der Platte dürfen gestoppelt und ausgebessert sein • Verfärbung und Pilzbefall nicht zulässig • Keine Astanhäufung
DECKLAGE	Fichte Thermo Stärke 5,0 mm
MITTELLAGEN	Fichte natur Stärke 10,0 mm
RÜCKLAGE	Fichte Thermo Stärke 5,0 mm Nicht-Sicht (geschlossen)
DECKLAMELLENBREITE	137 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2 ab Werk
EMISSIONSKLASSE	E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986 Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff System Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung)
GEWICHT	ca. 430 kg/m ³ ca. 8,6 kg/m ²
VERWENDUNG	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
INFO	Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: • Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz • Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten • Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzens und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug. • Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen. • Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler



MAREINER

STAND FRÜHLING 2023

WWW.MAREINER.COM