



MAREINER

# EIGER

EICHE  
GEDÄMPFT  
GEBÜRSTET



## ALPINE WANDPANEELLE

3-SCHICHTIG, 4-SEITIG PROFILIERT

LÄNGE (M): 1,6-4,0 FALLEND

ABMESSUNGEN (mm)			
STÄRKE	BREITE		Deckmaß
	Federmaß		
22 +/-1	93		85
22 +/-1	113		105
22 +/-1	133		125
22 +/-1	153		145
22 +/-1	173		165
22 +/-1	193		185
22 +/-1	213		205
22 +/-1	233		225

DECKLAGE	Eiche gedämpft   Stärke 9,0 mm
MITTELLAGE	Fichte natur   Stärke 6,8 mm
RÜCKLAGE	Fichte natur   Stärke 6,8 mm   Nicht-Sicht
VERWENDUNG	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
QUALITÄT	<ul style="list-style-type: none"><li>• gesunde, festverwachsene Äste erlaubt</li><li>• Astaurisse und Risse werden mit anthrazitfarbenem Ausbesserungsmaterial ausgefüllt/ausgebessert</li><li>• Leichter Buchs erlaubt</li><li>• Dynamische Abdrücke erlaubt</li><li>• Holzspezifische Verfärbung erwünscht</li></ul>
INFO	<p>Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dreischichtige Massivholzdielen bestehen aus massivem Holz</li><li>• Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten</li><li>• Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchtaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.</li><li>• Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.</li><li>• Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler</li></ul>



**MAREINER**

# BODENDIELEN

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 1,6-4,0 FALLEND

ABMESSUNGEN (mm)			
STÄRKE	BREITE		Deckmaß
	Federmaß		
22 +/-1	93		85
22 +/-1	113		105
22 +/-1	133		125
22 +/-1	153		145
22 +/-1	173		165
22 +/-1	193		185
22 +/-1	213		205
22 +/-1	233		225

DECKLAGE	Eiche gedämpft   Stärke 9,0 mm
MITTELLAGE	Fichte natur   Stärke 6,8 mm
RÜCKLAGE	Fichte natur   Stärke 6,8 mm   Nicht-Sicht
VERWENDUNG	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
QUALITÄT	<ul style="list-style-type: none"><li>• gesunde, festverwachsene Äste erlaubt</li><li>• Astaurisse und Risse werden mit anthrazitfarbenem Ausbesserungsmaterial ausgefüllt/ausgebessert</li><li>• Leichter Buchs erlaubt</li><li>• Dynamische Abdrücke erlaubt</li><li>• Holzspezifische Verfärbung erwünscht</li></ul>
INFO	<p>Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dreischichtige Massivholzdielen bestehen aus massivem Holz</li><li>• Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten</li><li>• Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchtaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.</li><li>• Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.</li><li>• Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler</li></ul>