


The background of the entire image is a close-up, vertical view of a wooden surface. It shows several horizontal planks of wood with a rich, warm brown tone. The wood grain is clearly visible, with wavy patterns and numerous knots of varying sizes. The lighting is soft and even, highlighting the natural texture and imperfections of the wood.

PIZ NAIR

BANDSÄGESCHNITT

PIZ NAIR

HEIMISCHE LÄRCHE
THERMISCH BEHANDELT BEI 212°
BANDSÄGESCHNITT



ALPINE WANDPANEELE

PROFILBRETT

LÄNGEN (M): 4,0 *

ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
	Federmaß	Deckmaß		
19	140	132	280	5
19	168	160	210	5
19	188	180	210	5

PROFIL	C 00
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
GEWICHT	580 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Bandsägeschnitt
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	Innen- und Außenbereich
MODIFIKATION	thermobehandelt bei 212°C
QUALITÄT	Leichte Risse erlaubt; Stirnrisse max. Brettbreite Kleine Astlöcher erlaubt, 10% der Ware dürfen gestoppelt sein Farbliche Abweichungen erlaubt; optisches Erscheinungsbild anfangs gelblich, mit UV-Einstrahlung kommt gewünschter brauner Farbton zur Geltung
INFO	Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: <ul style="list-style-type: none">• Massivholzpaneele bestehen aus massivem Holz• Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten• Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.• Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.• Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler

VORTEIL:

Vierseitige Profilierung ermöglicht eine schnelle Montage mit geringem Verschnitt.

*nach Verfügbarkeit, Andere Dimensionen sowie Rohware sind auf Anfrage möglich.



MAREINER

DESIGNPLATTE

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 3,96

ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)
STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE
20	2000	25

QUALITÄT	<ul style="list-style-type: none">• Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite• Leichte Risse erlaubt; Stirnrisse max. Brettbreite• gesunde, festverwachsene Äste erlaubt; keine Astanhäufung• kleine Astlöcher erlaubt; 10% der Platte dürfen gestoppelt/ausgebessert sein• Leichter Buchs erlaubt; Pilzbefall nicht zulässig• Farbliche Abweichungen erlaubt; optisches Erscheinungsbild anfangs gelblich, mit UV-Einstrahlung kommt gewünschter brauner Farbton zur Geltung
DECKLAGE	Lärche Thermo Stärke 5,0 mm
MITTELAGEN	Lärche natur Stärke 10,0 mm
RÜCKLAGE	Lärche Thermo Stärke 5,0 mm Nicht-Sicht (geschlossen)
DECKLAMELLENBREITE	137 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2 ab Werk
EMISSIONSKLASSE	E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986 Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff System Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung)
GEWICHT	ca. 600 kg/m ³ ca. 12,0 kg/m ²
VERWENDUNG	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
INFO	Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: <ul style="list-style-type: none">• Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz• Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten• Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.• Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.• Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler



MAREINER

STAND FRÜHLING 2023

WWW.MAREINER.COM