



WENGEN

SÄGERAU
ALTHOLZ

MASSIV PROFILBRETT

Verlegfertige Bretter von originalen Unterdachschalungen, gebürstet.

ART. NR.	10145
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	1,5 - 3,5 m
BREITE	10 - 23 cm
STÄRKE	20 mm
PROFIL	Längsseitig Nut und Feder.
FEUCHTIGKEIT	Kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	12 kg/m ²
VERPACKUNG	in Meterschritten sortiert, gelattet und Paketweise gebunden
NORM	CE EN 14915

3-SCHICHT DESIGNPLATTE

3-Schicht Platte mit Lamellen von originalen Unterdachschalungen, gebürstet.

ART. NR.	10147
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
QUALITÄT	SI/NSI (A/C)
LÄNGE	2,0 - 4,0 m
BREITE	122 cm
STÄRKE	20 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	10 kg/m ²
DECKLAGE	6,8 mm
MITTELLAGE	6,8 mm, FI natur
RÜCKLAGE	6,8 mm, FI natur
DECKLAGENBREITE	fallend bis 20 cm
EMISSIONSKLASSE	E1 lt. ÖNORM EN 13986
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen, CE Typ 4
NORM	EN 13354

OPTIONAL:

- Rückseite wie Vorderseite / Qualität A/A
- Rückseite Altholz gedämpft / Qualität A/B
- 20 - 42 mm Stärke

TÜRBLATT ROHLING

Türblatt Rohling (horizontale Holzrichtung) mit Lamellen von originalen Unterdachschalungen, gebürstet.

ART. NR.	10148
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
QUALITÄT	SI/SI
LÄNGE	1,9 - 3,0 m
BREITE	65 - 95 cm
STÄRKE	40-42 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	ca. 31 kg pro Tür
DECKLAMELLE	5-6 mm
DECKLAGENBREITE	fallend bis 20 cm
AUFBAU	Decklage & Sichtumleimer in Oberflächen-Ausführung + Füllung
FÜLLUNG	Röhrenspanplatte mit 2 Fichtenumleimer je 50mm Breite
EMISSIONSKLASSE	E1 lt. ÖNORM EN 13986
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen, CE Typ 4

OPTIONAL:

- Profiliertes Türblatt mit Schlosskasten und Bänderbohrungen
- Zarge / Türstockelement
- Vertikale Holzrichtung
- Längsseitig Einleimer original Oberfläche



MAREINER

STAND FRÜHLING 2023

WWW.MAREINER.COM