

The image shows a close-up of several horizontal wooden planks. The wood is a light, warm tone, possibly pine or spruce, with a very clear, wavy grain pattern. Numerous knots of varying sizes are scattered across the surface, adding to its natural, rustic appearance. The planks are joined together, with visible vertical lines where they meet. The lighting is even, highlighting the texture and natural imperfections of the wood.

PIZ BERNINA

BANDSÄGESCHNITT

PIZ BERNINA

HEIMISCHE LÄRCHE
NATUR
BANDSÄGESCHNITT

ALPINE WANDPANELEE

PROFILBRETT

LÄNGEN (M): 4,0 / 5,0 *

ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
	Federmaß	Deckmaß		
19	146	138	280	5
19	176	168	210	5
19	196	188	210	5
24	145	130	210	4
24	175	160	210	4
24	195	180	224	4

PROFIL	19 mm = C 01 Rückseite Entlastungsschnitte 24 mm = C 02 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 13% +/- 2
GEWICHT	620 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	Bandsägeschnitt
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	Innen- und Außenbereich
MODIFIKATION	natur

VORTEIL:

Vierseitige Profilierung ermöglicht eine schnelle Montage mit geringem Verschnitt.

STAND FRÜHLING 2024

*nach Verfügbarkeit, Andere Dimensionen sowie Rohware sind auf Anfrage möglich.



MAREINER

DESIGNPLATTE

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 3,96

ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)
STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE
21	1200 / 2000	20

QUALITÄT	<ul style="list-style-type: none">• Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite• Riss- und Fugenfrei• gesunde, festverwachsene Äste erlaubt• ausfüllen/ausbessern von Astaurissen und Rissen zulässig• Leichter Buchs erlaubt• 10% der Platte dürfen gestoppelt und ausgebessert sein• Verfärbung und Pilzbefall nicht zulässig• Keine Astanhäufung
DECKLAGE	Lärche Stärke 7,1 mm
MITTELAGEN	Lärche natur Stärke 6,8 mm
RÜCKLAGE	Lärche Stärke 7,1 mm Nicht-Sicht (geschlossen)
DECKLAMELLENBREITE	137 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 8% +/- 2 ab Werk
EMISSIONSKLASSE	E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986 Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff System Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung)
GEWICHT	ca. 600 kg/m ³ ca. 13,8 kg/m ²
VERWENDUNG	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
INFO	Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: <ul style="list-style-type: none">• Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz• Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten• Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.• Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.• Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler



MAREINER

STAND FRÜHLING 2024

WWW.MAREINER.COM