



EIGER
GEBÜRSTET

EIGER

EICHE
GEDÄMPFT
GEBÜRSTET



DESIGNPLATTE

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 1,6 - 4,0 (NACH VERFÜGBARKEIT)

ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)
STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE
20	1220 / 2000	25

DECKLAGE	Eiche, Mittelware Stärke 9,0 mm
MITTELAGEN	Fichte natur Stärke 6,8 mm
RÜCKLAGE	Fichte natur Stärke 6,8 mm Nicht-Sicht (geschlossen)
DECKLAMELLENBREITE	fallende Breiten
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2 ab Werk
EMISSIONSKLASSE	E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986 Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff System Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung)
GEWICHT	ca. 600 kg/m³ ca. 12,0 kg/m²
VERWENDUNG	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
QUALITÄT	• Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite • Leichte Risse erlaubt; Stirnrisse max. Brettbreite • gesunde, festverwachsene Äste erlaubt; Astausrisse und Risse werden mit anthrazitfarbenem Ausbesserungsmaterial ausgefüllt. • Leichter Buchs erlaubt; dynamische Abdrücke erlaubt • Holzspezifische Verfärbungen sind erwünscht
INFO	Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: • Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz • Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten • Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug. • Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen. • Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler