

# GRAN PARADISO 190°

GESCHLIFFEN

# GRAN PARADISO 190°

NORDISCHE FICHTE  
THERMISCH BEHANDELT BEI 190°  
GESCHLIFFEN



## ALPINE WANDPANEELLE

PROFILBRETT

LÄNGEN (M): 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 / 5,4 \*

| ABMESSUNGEN (mm) |          |         | VERPACKUNG (Stück) |            |
|------------------|----------|---------|--------------------|------------|
| STÄRKE           | BREITE   |         | PAKETGRÖSSE        | FOLIERT ZU |
|                  | Federmaß | Deckmaß |                    |            |
| 19               | 145      | 137     | 280                | 5          |
| 19               | 168      | 160     | 210                | 5          |
| 19               | 193      | 185     | 210                | 5          |
| 19               | 218      | 210     | 175                | 5          |

|                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFIL                | C 01 (keine Entlastungsschnitte)                                                                                                                                  |
| DOPPELENDPROFILIERUNG | Ja                                                                                                                                                                |
| QUALITÄT              | natur. Ausrisse an den Brettanten sind produktspezifisch. Verschnittlängen zu max 10% werden mitgeliefert. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3) |
| ZERTIFIKATE           | PEFC                                                                                                                                                              |
| FEUCHTIGKEIT          | kd 7% +/- 2                                                                                                                                                       |
| GEWICHT               | 420 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                             |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | geschliffen                                                                                                                                                       |
| HOBELUNG              | linke Seite                                                                                                                                                       |
| VERWENDUNG            | Innenbereich                                                                                                                                                      |
| MODIFIKATION          | thermisch behandelt bei 190°                                                                                                                                      |
| GUTACHTEN             | Formaldehydwert laut ÖNORM M 6219-1                                                                                                                               |

### VORTEIL:

Vierseitige Profilierung ermöglicht eine schnelle Montage mit geringem Verschnitt.