

The image shows a close-up of several horizontal wooden planks. The wood has a light, warm tone and a very fine, regular texture created by a band saw cut. There are several small, dark knots and some minor staining or discoloration on the surface, particularly in the upper half. The text is overlaid on the upper portion of the image.

GROSSGLOCKNER

FEINER BANDSÄGESCHNITT

GROSSGLOCKNER

HEIMISCHE FICHTE
NATUR
FEINER BANDSÄGESCHNITT



DESIGNPLATTE

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 3,96

ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)
STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE
21	1220 / 2000	20

QUALITÄT	• Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite • Riss- und Fugenfrei • gesunde, festverwachsene Äste erlaubt • ausfüllen/ausbessern von Astausrissen und Rissen zulässig • Leichter Buchs erlaubt • 10% der Platte dürfen gestoppelt und ausgebessert sein • Verfärbung und Pilzbefall nicht zulässig • Keine Astanhäufung
DECKLAGE	Fichte Stärke 7,1 mm
MITTELLAGEN	Fichte natur Stärke 6,8 mm
RÜCKLAGE	Fichte Stärke 7,1 mm Nicht-Sicht (geschlossen)
DECKLAMELLENBREITE	137 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 8% +/- 2 ab Werk
EMISSIONSKLASSE	E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986 Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff System Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung)
GEWICHT	ca. 450 kg/m³ ca. 9,0 kg/m²
VERWENDUNG	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
INFO	Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: • Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz • Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten • Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug. • Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen. • Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler