

PIZ NAIR
BANDSÄGESCHNITT

PIZ NAIR

HEIMISCHE LÄRCHE
THERMISCH BEHANDELT BEI 212°
BANDSÄGESCHNITT



DESIGNPLATTE

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 3,96

ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)
STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE
21	1220 / 2000	20

QUALITÄT	• Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite • Riss- und Fugenfrei • gesunde, festverwachsene Äste erlaubt • ausfüllen/ausbessern von Astausrissen und Rissen zulässig • Leichter Buchs erlaubt • 10% der Platte dürfen gestoppelt und ausgebessert sein • Verfärbung und Pilzbefall nicht zulässig • Keine Astanhäufung
DECKLAGE	Lärche Thermo Stärke 7,1 mm
MITTELLAGEN	Lärche natur Stärke 6,8 mm
RÜCKLAGE	Lärche Thermo Stärke 7,1 mm Nicht-Sicht (geschlossen)
DECKLAMELLENBREITE	137 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 8% +/- 2 ab Werk
EMISSIONSKLASSE	E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986 Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff System Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung)
GEWICHT	ca. 600 kg/m³ ca. 12,6 kg/m²
VERWENDUNG	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
INFO	Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: • Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz • Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten • Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug. • Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen. • Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler